

19



Europäisches Patentamt

European Patent Office

Office européen des brevets



11 Veröffentlichungsnummer: **0 522 341 A1**

12

## EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

21 Anmeldenummer: 92110471.7

51 Int. Cl.<sup>5</sup>: C08L 83/07, A61K 6/10

22 Anmeldetag: 22.06.92

39 Priorität: 05.07.91 DE 4122310

43 Veröffentlichungstag der Anmeldung:  
13.01.93 Patentblatt 93/02

84 Benannte Vertragsstaaten:  
AT BE CH DE DK ES FR GB GR IT LI LU MC  
NL PT SE

71 Anmelder: BAYER AG

W-5090 Leverkusen 1 Bayerwerk(DE)

72 Erfinder: Voigt, Reiner, Dipl.-Ing.  
An der Lichtenburg 4  
W-5090 Leverkusen 1(DE)  
Erfinder: Schulz, Hans-Hermann  
Wichheimer Strasse 288  
W-5000 Köln 80(DE)  
Erfinder: Wrobel, Dieter, Dr.  
Saarlauterner Strasse 6  
W-5090 Leverkusen 1(DE)

54 Transparentes Material für dentale Anwendungen.

57 Die vorliegende Erfindung betrifft ein transparentes Material auf Basis additionsvernetzender Polysiloxane, welches bevorzugt zur Bißregistrierung im Dentalbereich Anwendung findet.

Die vorliegende Erfindung betrifft ein transparentes Material auf Basis additionsvernetzender Polysiloxane, welches z.B. als Okklusalstempel zur Formung von Seitenzahncompositen oder als Fixierungsschiene für Brackets in der Kieferorthopädie sowie bevorzugt zur Bißregistrierung im Dentalbereich Anwendung findet. Es ist in vielen Fällen wünschenswert, in zahnärztlichen und zahntechnischen Anwendungen

5 transparente Materialien einzusetzen, die eine Kontrolle von Einstellungen oder Positionierungen aufgrund ihrer Durchsichtigkeit erlauben und Fixation durch dieses Material, z. B. durch Lichtpolymerisation, ermöglichen.

Die als bevorzugt genannten Bißregistriermaterialien in der Zahnheilkunde werden eingesetzt, um die richtige Lagebeziehung von Unterkiefer zu Oberkiefer im Mund zu fixieren und diese Position im zahntechnischen Laboratorium auf die Modelle zu übertragen. Verwendet werden hierfür Wachse und bevorzugt elastomere Materialien wie Polyether und Silikone. Bißregistriermaterialien müssen besonderen Anforderungen genügen. Sie sollten eine standfeste Konsistenz aufweisen und sich durch hohe Endhärte, geringe elastische Verformbarkeit und eine minimale Dimensionsveränderung auszeichnen. Das erfindungsgemäße Material auf Basis additionsvernetzender Silikonmassen zeichnet sich durch hohe Transparenz aus, die im

10 Mund die Kontrolle der vom Patienten eingenommenen Zahnposition ermöglicht und ggf. unter Sichtkontrolle Korrekturen der Bißlage gestattet. Darüberhinaus kann das Material auf sehr kurze Verarbeitungszeit eingestellt werden. Eine Verarbeitungszeit von nur ca. 35 - 45 Sekunden reduziert das Risiko der Lageverschiebung des Unterkiefers aus der einmal eingenommenen Position durch den Patienten. Gemessen vom Mischbeginn kann z. B. der Quetschbiß nach 2 Minuten 30 Sekunden dem Mund entnommen

20 werden. Nach Ende der Abbindezeit, also nach Herausnahme aus dem Mund, erleidet dieses additionsvernetzende Silikonmaterial keine klinisch relevanten Dimensionsänderungen und gibt damit Bißregistrat, die dauerhaft lagerstabil sind. Von besonderer Bedeutung ist auch auf Grund der Transparenz die Kontrollmöglichkeit der Modellposition im Bißregistrat. Positionsverschiebungen der Modelle, die zu einem zeitaufwendigen Korrigieren der fertigen Arbeit im Mund führen, können durch diese Kontrollmöglichkeit, die bei allen

25 übrigen undurchsichtigen Materialien nicht gegeben ist, schon vor Anfertigung des Zahnersatzes festgestellt werden.

Dental-Abformmassen auf Basis additionsvernetzender Polysiloxane sind an sich bekannt (vgl. z. B. R. G. Graig, Restorative Dental Materials, The C. V. Mosby-Comp., St. Louis, 1980, S. 195 ff).

Im allgemeinen bestehen diese Massen aus einer Silikonöl, Füllstoff und Vernetzer enthaltenden Basispaste und einer Katalysatorpaste aus Silikonöl, Füllstoff und Katalysator.

Bei Anwendung werden die Basis- und Katalysatorpaste gewichts- oder volumenmäßig vorzugsweise 1:1 gemischt und mittels Spritze und/oder Abformlöffel an die abzuformende Kieferpartie appliziert. Nach dem Vernetzen durch eine Polyadditionsreaktion wird die gummiartige Abformung aus dem Mund des Patienten entfernt und anschließend mit einer wässrigen Aufschlämmung von Modellgips ausgegossen.

35 Auch Bißregistriermaterialien auf Basis additionsvernetzender Silikone sind bekannt und im Handel erhältlich. Sie sind ähnlich aufgebaut wie die o. g. Dental-Abformmassen. Die höheren Endhärten und geringeren elastischen Verformungen werden durch den Einsatz noch größerer Anteile von Füllstoffen erzielt. Die kurzen Verarbeitungszeiten dieser Massen lassen sich durch einen höheren Platin-Katalysator-Anteil einstellen. Diese hochgefüllten Zwei-Komponenten-Materialien sind undurchsichtig und geben nach der Additionsreaktion einen harten und spröden Gummi.

40 Aus US-Patent 4,571,188 ist eine Abdeckmatrix für lichtvernetzbare Füllstoffe bekannt geworden, die aus 6 % Polymethylhydro(65-70 %)dimethylsiloxan-Copolymer und 94 % Vinyldimethyl endgestopptem Polydimethylsiloxan einer Viskosität von 60.000 csk besteht, wobei als Katalysator eine Mischung von 1 % Chloroplatinsäurekomplex und 99 % Vinyldimethyl endgestopptem Polydimethylsiloxan einer Viskosität von 60.000 csk eingesetzt wurde. Es wird gelehrt, Basispaste und Katalysatorpaste mit einem Spatel zu mischen und das erhaltene Material auf die zu restaurierende Zahnoberfläche und den umgebenden Bereich aufzubringen. Nach dem Vernetzen der Mischung soll die erhaltene Oberflächenreproduktion wieder entfernt werden und die Kavität mit einem lichtvernetzenden Komposit versorgt werden. Im Anschluß daran soll die zuvor entfernte Oberflächenreproduktion replaziert werden und das lichtvernetzende Komposit

50 bestrahlt werden. Wie jedoch die in der vorliegenden Patentanmeldung enthaltenen Vergleichsversuche zeigen, ist das dort offenbarte Material zur Erzeugung der angesprochenen Oberflächenreproduktion zum diesem Zweck völlig ungeeignet, da die mechanische Festigkeit des Materials hierzu nicht ausreicht.

Durch den erfindungsgemäßen Einsatz von Compounds von hochdispersen aktiven Füllstoffen in Silikonölen, welche in der DE-A-25 35 334 beschrieben sind, und durch den erfindungsgemäßen Einsatz einer kurzkettigen vinylgruppenreichen Polysiloxan-Verbindung sowie ggf. eines kurzkettigen vinylgruppenhaltigen QM-Harzes erhält man hochviskose, transparente Pasten, die zu harten Gummis mit guter Reißfestigkeit und hoher Transparenz in sehr kurzer Zeit vernetzen.

Diese QM-Harze sind dadurch gekennzeichnet, daß sie, wie in W. Noll, Chemie und Technologie der

Silikone, Verlag Chemie, Weinheim, 2. Auflage, 1964, Seite 3 erklärt, als Q-Einheiten das tetrafunktionelle  $\text{SiO}_4/2$  und als M-Bausteine das monofunktionelle  $\text{R}_3\text{SiO}_{1/2}$ , wobei R Vinyl-, Methyl-, Ethyl-, Phenyl sein kann, enthalten. Darüber hinaus können auch noch als T-Einheiten das trifunktionelle  $\text{RSiO}_3/2$  und als D-Einheiten das bifunktionelle  $\text{R}_2\text{SiO}_2/2$  mit der gleichen Bedeutung für R wie oben vorhanden sein. Der erfindungsgemäße Gehalt von 0 - 10 Gew.-% QM-Harz, vorzugsweise 0 - 5 Gew.-% QM-Harz im gesamten Silikonsystem bewirkt eine deutliche Verbesserung der Vernetzungsdichte und damit eine höhere Reißfestigkeit und Härte des elastomeren Produktes.

Gegenstand der Erfindung sind somit bei Umgebungstemperatur härtbare Massen auf Polysiloxanbasis, die nach dem Additionsverfahren vernetzen, enthaltend

- a) Organopolysiloxane mit zwei oder mehr Vinylgruppen im Molekül,
- b) Organohydrogenpolysiloxane mit zwei oder mehreren Si-H-Gruppen im Molekül,
- c) einem Katalysator zur Beschleunigung der Additionsreaktion und gegebenenfalls
- d) Farbstoffe,

dadurch gekennzeichnet, daß die Massen zusätzlich

- e) Compounds von hochdispersen, aktiven Füllstoffen in Silikonöl,
- f) kurzkettige Organopolysiloxane mit zwei oder mehreren Vinylgruppen im Molekül und
- g) gegebenenfalls ein niedermolekulares, Vinyl- und Ethoxygruppen-haltiges, in a) homogen lösliches QM-Harz enthalten, welches erstens einen Vinylgruppengehalt von 0,5 - 8 mMol/g besitzt und zweitens aus  $\text{SiO}_4/2$ -,  $\text{RO}_{1/2}$ - und  $\text{R}_3\text{SiO}_{1/2}$ -Einheiten besteht und R für eine Methyl-, Vinyl-, Phenyl- und Ethyl-Gruppe steht und einen Ethoxygruppengehalt von weniger als 4 mMol/g aufweist.

Komponente b) der oben genannten Rezeptur ist in der Basispaste, Komponente c) in der Katalysatorpaste enthalten. Basis- und Katalysatorpaste des erfindungsgemäßen Bißregistriermaterials zeichnen sich durch hohe Transparenz und gute Lagerstabilität hinsichtlich Viskosität aus; die daraus hergestellten Bißregistrare weisen Härte, hohe Transparenz und Reißfestigkeit bei geringer elastischer Verformung auf.

Bei dem Organopolysiloxan a) handelt es sich um an sich bekannte vinylendgestoppte Polydimethylsiloxane, deren Viskosität im Bereich von 100 bis 100.000 mPa\*s, vorzugsweise 200 bis 10.000 mPa\*s bei 20 °C liegt (Silikonöle).


Die als Vernetzer fungierenden organohydrogenpolysiloxane sind b) sind ebenfalls an sich bekannte Polydimethylsiloxane, welche im Molekül Wasserstoffatome an mindestens zwei Siliziumatomen aufweisen.

Bei dem Katalysator c) handelt es sich um einen Platinkomplex, der aus Hexachlorplatinsäure hergestellt wurde. Auch diese Verbindungen sind an sich bekannt.

Die Farbstoffe d), die gegebenenfalls zur Unterscheidung von Basis- und Katalysatorpaste und zur Mischkontrolle eingesetzt werden, sollten feindispers sein, um die Transparenz nicht zu stören. Neben anorganischen werden organische Farbpigmente bevorzugt. Besonders bevorzugt können gemäß DE-A-35 44 619 Lösungen von Farbstoffen in Isoparaffinen wie 2,2,4,4,6,6,8-Heptamethylnonan ( $\text{C}_{16}\text{H}_{34}$ ) oder 2,2,4,4,6,6,8,10-Nonamethylundecan ( $\text{C}_{20}\text{H}_{42}$ ) verwendet werden.

Die erfindungsgemäß einzusetzenden Compounds e) werden z.B., wie in der DE-A-25 35 324 beschrieben, aus einer gefällten oder pyrogen hergestellten Kieselsäure mit einer spezifischen Oberfläche von mehr als 50 m<sup>2</sup>/g nach BET und einem trimethylsilyl- und/oder vinylendgestoppten Polydimethylsiloxan mit einer Viskosität bevorzugt zwischen 100 und 200.000 mPa\*s bei 20 °C unter Verwendung von Modifizierungsmitteln, z.B. Hexarmethyldisilazan, Tetramethyldivinylidisilazan hergestellt.


Man geht dabei so vor, daß man den Füllstoff während des Einarbeitungsprozesses in Gegenwart von Wasser mit Modifizierungsmitteln der allgemeinen Formel



wobei R für einen substituierten oder nicht substituierten gesättigten oder aliphatisch ungesättigten Kohlenwasserstoffrest mit bis zu 10 C-Atomen steht, X Halogen, H, OH, OR, S, OOCR, N oder NY (Y = Wasserstoff oder R) ist und n 1, 2 oder 3 bedeutet, behandelt.

Die für die erfindungsgemäßen Massen geeigneten Compounds enthalten die folgenden Einzelbestandteile:

1. 20 bis 1000, vorzugsweise 50 - 200 Gewichtsteile eines linearen Polyorganosiloxans der allgemeinen Formel



wobei  $R^2$  gleich oder verschiedene einwertige substituierte oder nichtsubstituierte Kohlenwasserstoffreste darstellt,  $R^1$  dieselbe Bedeutung wie  $R^2$  hat und darüber hinausgehend einen Vinylrest darstellen kann und  $m$  eine ganze positive Zahl ist;

2. 5 bis 500, vorzugsweise 10 - 100 Gewichtsteile eines hochdispersen aktiven Füllstoffes mit einer BET-Oberfläche von mindestens 50 m<sup>2</sup>/g.

Bei dem oben angegebenen Bestandteil 1) handelt es sich um ein lineares Polyorganosiloxan, dessen Molekülkette mit einwertigen Kohlenwasserstoffresten R<sup>2</sup> abgesättigt ist. R<sup>2</sup> kann ein substituierter oder nichtsubstituierter Kohlenwasserstoffrest sein und ist vorzugsweise ausgewählt aus Alkylresten, wie z.B. Methyl, Ethyl, Propyl, Butyl, Hexyl, i-Propyl, Amyl, oder Arylresten, wie z.B. Toly, Xylyl, Ethylphenyl, oder Alkarylreste, wie z.B. Benzyl, Phenylethyl oder halogensubstituiertes Alkyl- oder Arylresten, wie z.B. Chlormethyl, 3,3,3-Trifluorpropyl, Chlorphenyl, Tetrachlorphenyl, Difluorphenyl und Alkenylresten, wie z.B. Vinyl, Allyl. Außerdem steht R<sup>2</sup> auch für Cyanalkyl-, Cycloalkyl- und Cycloalkenylreste.

R<sup>1</sup> hat dieselbe Bedeutung wie R<sup>2</sup>, kann darüber hinaus aber auch eine Vinylgruppe darstellen.

In einem Molekül des Bestandteiles 1) können unterschiedliche Reste  $R^1$  und  $R^2$  vorhanden sein.

Die Größe der Zahl  $m$  ist maßgebend für die Viskosität des linearen Polyorganosiloxans und ist so gewählt, daß die Viskosität des linearen Polyorganosiloxans bevorzugt zwischen 100 mPa\*s und  $2 \cdot 10^5$  mPa\*s bei 20 °C liegt. Bestandteil 1) kann auch aus Mischungen von Polymeren mit unterschiedlicher Größe der Zahl  $m$  bestehen.

Komponente 2) ist ein handelsüblicher hochdisperser, aktiver Füllstoff mit einer BET-Oberfläche von mindestens 50 m<sup>2</sup>/g. In Frage kommen Stoffe wie TiO<sub>2</sub>, Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, ZnO oder bevorzugt pyrogen gewonnene oder naßgefällte Kieselsäure. Das Herstellungsverfahren und die chemische Natur des Füllstoffes spielen für die erfindungsgemäße Verwendung keine Rolle. Wichtig ist lediglich, daß es sich um einen Füllstoff mit einer BET-Oberfläche in der angegebenen Größenordnung handelt. Vorteilhaft ist ferner, daß kein während oder nach seiner Herstellung modifizierter Füllstoff verwendet wird. Beispielhaft als geeignete Füllstoffe seien genannt pyrogen gewonnene oder naßgefällte Kieselsäure, die unter den Handelsnamen AEROSIL® (Degussa), CABOSIL® (Cabot), HDK® (Wacker-Chemie), pyrogen gewonnenes Aluminiumoxid oder Titandioxid unter der Bezeichnung ALUMINIUMOXID O® bzw. TITANDIOXID P 25® (Degussa) oder ZINKOXID AKTIV® (BAYER AG) angeboten werden.

Die Einarbeitung des hochdispersen aktiven Füllstoffs geschieht gemäß DE-A-25 35 334 in der Weise, daß der Füllstoff während des Einarbeitungsprozesses in Gegenwart von Bestandteil 1) in geeigneter Form an der Oberfläche modifiziert wird. Dazu ist es notwendig, daß vor der Zugabe des Füllstoffs des Modifizierungsmittel zu Bestandteil 1) zugefügt wird. Bei dem Modifizierungsmittel handelt es sich um eine Substanz, die in der Lage ist, die Oberfläche des Füllstoffs ohne Gegenwart eines zusätzlichen Katalysators in der gewünschten Weise zu modifizieren, die aber nicht mit Bestandteil 1) unter den gewählten Reaktionsbedingungen eine chemische Reaktion eingeht. Es wurde festgestellt, daß Verbindungen der allgemeinen Formel

$$(R_3Si)_nX$$

geeignet sind, Füllstoffe in der gewünschten Weise in Gegenwart von Bestandteil 1) zu modifizieren. Dabei hat R die oben angegebenen Bedeutung, n ist eine positive Zahl und kann den Wert 1,2 oder 3 haben und X ist ein Rest der Formel H, OH, OR, Halogen, S, OOCR, N oder NY (wobei R unter a) angegebene Bedeutung hat und Y ein einwertiger Kohlenwasserstoffrest oder Wasserstoff ist). Beispielhaft seien genannt: Hexamethyldisilazan, Trimethylsilan, Trimethylchlorsilan, Trimethylethoxysilan, Triorganosilylacrylate oder Triorganosilylamine.

Besonders bevorzugt sind erfindungsgemäß Verbindungen, in denen der Rest R ein Methylrest ist und der Rest X die Gruppe NY darstellt, wobei Y vorzugsweise ein Wasserstoffatom ist.

In der Regel wird das Modifizierungsmittel in einer Menge von 1-50, vorzugsweise 3-20 Gewichtsteilen

zugegeben.

Es ist bevorzugt, daß zu der Mischung von Bestandteil 1) und dem Modifizierungsmittel vor Zugabe des hochdispersen aktiven Füllstoffes Wasser in einer Menge von 0,1 bis 10 Gewichtsteilen, vorzugsweise von 2 bis 6 Gewichtsteilen zugefügt wird. Durch die Gegenwart von Wasser wird die Reaktion zwischen

Modifizierungsmittel und hochdispersen Füllstoff gegünstigt. Zusätzlich trägt das Wasser zu einer beschleunigten gleichmäßigen Verteilung des Füllstoffes in Gegenwart des Modifizierungsmittels bei.


Die Einarbeitungszeit des hochdispersen aktiven Füllstoffes erfolgt bei Raumtemperatur oder nur leicht erhöhter Temperatur. Die Einarbeitung ist unkritisch, und es brauchen keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen berücksichtigt zu werden. Es ist zweckmäßig, den hochdispersen aktiven Füllstoff zu der Mischung aus

Bestandteil 1), dem Modifizierungsmittel und Wasser nicht auf einmal, sondern portionsweise zuzugeben, so daß die jeweils zugefügte Menge an hochdispersen aktivem Füllstoff in kurzer Zeit benetzt und eingearbeitet wird. Die Verteilung des hochdispersen aktiven Füllstoffes in der Mischung aus Bestandteil 1), dem Modifizierungsmittel und Wasser kann mit handelsüblichen, dafür geeigneten Geräten erfolgen, vorzugsweise mit sogenannten Z-Knetern oder Planetenrührern.

Die Menge des einzuarbeitenden hochdispersen aktiven Füllstoffes richtet sich nach der gewünschten Konsistenz der Mischung und im Falle von Mischungen, in denen Bestandteil 1) Reste  $R^1$  oder  $R^2$  enthält, die einer Vernetzungsreaktion bei Raumtemperatur mit entsprechenden Vernetzersubstanzen zugänglich sind, nach den erforderlichen mechanischen Eigenschaften der vernetzten Gummis.

Nach vollständiger Einarbeitung des hochdispersen aktiven Füllstoffes wird das aus Komponente 1), dem Modifizierungsmittel, Wasser und Füllstoff bestehende Gemisch vorzugsweise einer kurz währenden mechanischen Beanspruchung (z.B. Überdruck, Druck zwischen Walzen, Knetbeanspruchung) in der Weise unterworfen, daß das Gemisch 10 Minuten bis 2 Stunden lang im dicht verschlossenen Mischgerät verbleibt. Nach Beendigung der mechanischen Beanspruchung der Mischung wird überschüssiges Modifizierungsmittel und Wasser in der Weise entfernt, daß entweder Vakuum angelegt wird oder das Mischaggregat bei erhöhter Temperatur so lange geöffnet und abgelüftet wird, bis überschüssiges Modifizierungsmittel und Wasser sich praktisch vollständig verflüchtigt haben. Vorzugsweise werden gleichzeitig die Temperatur erhöht und Vakuum angelegt.

Die erfindungsgemäß einzusetzenden kurzkettigen vinylendgestoppten Polydimethylsiloxane f) sind an sich bekannt. So werden in DE-A-26 46 726 Verbindungen beschrieben mit der allgemeinen Formel



worin R gleiche oder verschiedene, von aliphatischen Mehrfachbindungen freie, einwertige, gegebenenfalls substituierte Kohlenwasserstoffreste und n 0 oder eine ganze Zahl im Wert von 1 bis 6 bedeutet. Diese Verbindungen werden in Mengen von 1 bis 5000 Gewichts-ppm, bezogen auf das Gesamtgewicht aller Einsatzstoffe, als Inhibitoren zum Regeln der Vernetzungsgeschwindigkeit von additionsvernetzenden Silikonabformmassen eingesetzt.

Überraschenderweise wurde nun gefunden, daß Verbindungen gleicher o. g. allgemeiner Formel, worin R die gleiche o. g. Bedeutung hat und n aber eine ganze Zahl von 10 bis 20 bedeutet, keineswegs inhibierend wirken und in einer Menge von 1 bis 8 Gewichtsprozent, bezogen auf die Gesamtmenge, eingesetzt werden können bei kurzen Reaktionszeiten der Mischung. Die vernetzenden Gummis weisen eine höhere Härte auf.

Die gegebenenfalls erfindungsgemäß eingesetzten QM-Harze g) sind an sich bekannt. Ihre Herstellung ist z. B. in den US PS 2676 182, 2 857 356 und 3 527 659 beschrieben.

Wesentlich für den erfindungsgemäßen Einsatz ist,

- daß die QM-Harze so niedermolekular sind, daß sie in den vinylendgestoppten Polydimethylsiloxanen optisch klar gelöst sind und ihre Abmischungen zu optisch klaren Endprodukten führen. In der Regel weisen derartige QM-Harze eine Viskosität von 150 bis 1500 mPa·s bei 20°C auf;
- daß der SiOH-Gehalt der QM-Harze so gering ist, daß keine optischen Störungen durch Blasen von freigesetztem Wasserstoffgas entstehen können;
- daß der Gehalt an flüchtigen und/oder nicht reaktiven Molekülen so gering ist, daß die Dimensionsstabilität der Formkörper nicht gemindert wird; und daß die QM-Harze einen Vinylgehalt von 0,5 bis 8 mMol/g und einen Ethoxy-Gehalt von 0,2 bis 3 mMol/g aufweisen.

Das Verhältnis der Summe aus  $\text{R}_3\text{SiO}_{1/2}$ - und  $\text{EtO}_{1/2}$ -Einheiten zu den  $\text{SiO}_{4/2}$ -Einheiten soll dabei kleiner als 2,5 sein und wird nach unten begrenzt durch die optisch klare Löslichkeit der QM-Harze in den vinylendgestoppten Polydimethylsiloxanen, bzw. durch die optische Klarheit der Endprodukte.

Die QM-Harze können darüber hinaus geringe Anteile an  $\text{R}_2\text{SiO}$ - und  $\text{RSiO}_{3/2}$ -Einheiten enthalten, ohne daß dies den erfindungsgemäßen Einsatz stört, jedoch sollen die  $\text{R}_2\text{SiO}$ - und  $\text{RSiO}_{3/2}$ -Einheiten in Summe

20 MolGew.-% nicht überschreiten.

Ein bevorzugtes QM-Harz weist die Formel



auf; besitzt einen Vinylgehalt von 5,5 - 6,5 mMol/g und eine Viskosität von 500 - 800 mPa\*s bei 23°C.

Vorzugsweise enthalten erfindungsgemäße Bißregistrierungsmaterialien (d. h. das Gemisch aus Basis- und Katalysatorpaste) folgende Mengenanteile (in Gew.-% bezogen auf die gesamte Paste) der einzelnen Komponenten:

a) 5 - 30 Gew.-%, insbesondere 10 - 25 Gew.-% des vinylgruppenhaltigen Polysiloxans

b) 1 - 10 Gew.-%, insbesondere 2 - 6 Gew.-% Vernetzer

c) 0,005 - 2 Gew.-%, insbesondere 0,01 bis 1 Gew.-% Katalysator

e) 0 - 1 Gew.-%, insbesondere 0 bis 0,5 Gew.-% Farbstoffe

d) 30 - 80 Gew.-%, insbesondere 50 - 75 Gew.-% des erfindungsgemäß zu verwendenden Compounds

f) 1 - 10 Gew.-%, insbesondere 2 - 6 Gew.-% des erfindungsmäßigen kurzkettigen vinylgruppenhaltigen Polysiloxans und

g) 0 - 10 Gew.-% insbesondere 0 - 5 Gew.-% des erfindungsmäßigen kurzkettigen vinylgruppenhaltigen QM-Harzes

Vorzugsweise enthalten die erfindungsgemäß zu verwendenden Compounds 5 - 50 Gew.-% (bezogen auf gesamtes Compound), insbesondere 15 - 40 Gew.-% an hochdispersen aktiven Füllstoffen.

Die nachfolgenden Beispiele, in denen alle Teile Gewichtsteile bedeuten, erläutern die Erfindung.

#### Beispiel 1

In einem Knetter werden 270 Teile vinylendgestopptes Polydimethylsiloxan mit einer Viskosität von 10 Pa\*s und 310 Teile vinylendgestopptes Polydimethylsilox mit einer Viskosität von 65 Pa\*s bei 20°C mit 68 Teilen Hexamethyldisilazan und 12 Teilen Tetramethyldivinylsilazan und 50 Teile Wasser gemischt und anschließend mit 330 Teilen einer pyrogenen Kieselsäure einer BET-Oberfläche von 300 m<sup>2</sup>/g zu einer homogenen Masse verknetet. Die Mischung wurde zunächst auf 130°C erwärmt und 1,5 Stunden im geschlossenen Knetter gerührt und danach bei 160°C unter Vakuum 1 Stunde von leichtflüchtigen Bestandteilen befreit. Nach dem Erkalten wird der Compound mit 120 Teilen vinylendgestopptem Polydimethylsiloxan mit einer Viskosität von 10 Pa\*s bei 20°C unter Rühren verdünnt.

#### Beispiel 2

Die Basispaste eines Bißregistriermaterials wurde hergestellt in einem Knetter durch Vermischen von 70,0 Teilen Compound aus Beispiel 1, 6,6 Teilen eines SiH-gruppenhaltigen Polydimethylsiloxans mit einem SiH-Gehalt von 7,5 mMol/g und einer Viskosität von 60 mPa\*s bei 20°C sowie 23,4 Teilen eines vinylendgestoppten Polydimethylsiloxans mit einer Viskosität von 200 mPa\*s bei 20°C.

Die dazugehörige Katalysatorpaste wurde erhalten durch Vermischen von 69,2 Teilen Compounds aus Beispiel 1, 0,8 Teilen eines Komplexes aus Platin und Divinyltetramethyldisiloxan als Katalysator, 10 Teilen des kurzkettigen vinylendgestoppten Polydimethylsiloxans mit einem SiVi-Gehalt von 1,8 mMol/g und einer Viskosität von 10 mPa\*s bei 20°C sowie 20 Teilen eines vinylendgestoppten Polydimethylsiloxans mit einer Viskosität von 200 mPa\*s bei 20°C.

Beide Pasten hatten eine Viskosität von ca. 50.000 mPa\*s bei 20°C und waren transparent. Sie wurden jeweils in eine Kammer einer Doppelkartusche gefüllt und mittels einer Doppelkolbenpistole durch einen aufgesetzten Statikmischer gedrückt und damit gemischt. 30 Sekunden nach Verlassen des Statikmischers war die Verarbeitungszeit durch Anstieg der Viskosität infolge der einsetzenden Additionsreaktion beendet, nach weiteren 2 Minuten war die Mischung zu einem transparenten Gummi mit guter Reißfestigkeit und einer Härte von 69 Shore A vernetzt. Dieses Bißregistriermaterial wurde in der anwendungstechnischen Prüfung gut beurteilt.

#### Beispiel 3

Die Herstellung einer Bißregistriermaterial-Basispaste erfolgt in einem Knetter durch Vermischen von 67,5 Teilen Compound aus Beispiel 1, 24,0 Teilen eines SiH-gruppenhaltigen Polydimethylsiloxans mit einem SiH-Gehalt von 7,5 mMol/g und einer Viskosität von 60 mPa\*s bei 20°C sowie 8,5 Teilen eines vinylendgestoppten Polydimethylsiloxans mit einer Viskosität von 200 mPa\*s bei 20°C.

Die dazugehörige Katalysatorpaste wurde in gleicher Weise hergestellt durch Vermischen von 70,0 Teilen Compound aus Beispiel 1, 15,2 Teilen eines vinylendgestoppten Polydimethylsiloxans mit einer Viskosität von 200 mPa\*s bei 20°C, 9,0 Teilen eines kurzkettigen, vinylendgestoppten Polydimethylsiloxans mit einem SiVi-Gehalt von 1,8 mMol/g und einer Viskosität von 10 mPa\*s bei 20°C, 5,0 Teilen eines QM-Harzes der Formel



mit einer Viskosität von 800 mPa\*s bei 20°C sowie 0,8 Teilen eines Komplexes aus Platin und Divinyldimethylmethyldisiloxan als Katalysator.

Die Viskosität der Basispaste lag bei ca. 47.000 mPa\*s und der Katalysatorpaste bei ca. 52.000 mPa\*s bei 20°C. Beide Pasten waren transparent. Die wie oben beschrieben vermischten Pasten hatten eine Verarbeitungszeit von 45 Sekunden und eine Abbindezeit von 2 Minuten 45 Sekunden. Der vernetzte Gummi war transparent, wies eine hohe Reißfestigkeit und eine Härte von 78 Shore A auf. Die anwendungstechnische Beurteilung dieses Bißregistriermaterials war sehr gut.

#### Beispiel 4

In einem Knetter wurde die Basispaste eines Bißregistriermaterials hergestellt durch Vermischen von 70,0 Teilen Compound aus Beispiel 1, 5,8 Teilen eines SiH-gruppenhaltigen Polydimethylsiloxans mit einem SiH-Gehalt von 7,5 mMol/g und einer Viskosität von 60 mPa\*s bei 20°C sowie 24,2 Teilen eines vinylendgestoppten Polydimethylsiloxans mit einer Viskosität von 200 mPa\*s bei 20°C.

Die Herstellung der entsprechenden Katalysatorpaste erfolgte in einem Knetter durch Vermischen von 76,4 Teilen Compound aus Beispiel 1, 0,6 Teilen eines Komplexes aus Platin und Divinyldimethylmethyldisiloxan als Katalysator und 24,0 Teilen eines vinylendgestoppten Polydimethylsiloxans mit einer Viskosität von 200 mPa\*s bei 20°C.

Die Basispaste hatte eine Viskosität von ca. 48.000 mPa\*s, die Katalysatorpaste ca. 58.000 mPa\*s bei 20°C. Beide Pasten waren transparent. Die Pasten in eine Doppelkartusche gefüllt und mittels Doppelkolbenpistole durch den aufgesetzten Statikmischer gedrückt ergaben eine Verarbeitungszeit von 40 Sekunden und eine Abbindezeit von 2 Minuten 30 Sekunden. Der vernetzte Gummi hatte eine gute Transparenz und Reißfestigkeit, wies aber nur eine Shore A-Härte von 50 auf und war sehr flexibel. Die anwendungstechnische Prüfung beurteilte das Material wegen seiner geringen Härte und hohen Flexibilität als wenig geeignet.

#### Beispiel 5 (Vergleich)

Die Basispaste eines Bißregistrierungsmaterials wurde in einem Knetter hergestellt durch Vermischen von 10,0 Teilen Compound aus Beispiel 1, 5,8 Teilen eines SiH-gruppenhaltigen Polydimethylsiloxans mit einem SiH-Gehalt von 7,5 mMol/g und einer Viskosität von 60 mPa\*s bei 20°C, 24,0 Teilen eines vinylendgestoppten Polydimethylsiloxans mit einer Viskosität von 1.000 mPa\*s bei 20°C, 59,8 Teilen Cristobalitfeinstmehl mit einer mittleren Korngröße von ca. 4 µm und 0,4 Teilen eines organischen Farbpigments.

Die dazugehörige Katalysatorpaste wurde erhalten durch Vermischen von 16,5 Teilen Compound aus Beispiel 1, 23,0 Teilen eines vinylendgestoppten Polydimethylsiloxans mit einer Viskosität von 1.000 mPa\*s bei 20°C, 0,5 Teilen eines Komplexes aus Platin und Divinyldimethylmethyldisiloxan und 60,0 Teilen o. g. Cristobalitfeinstmehl.

Die Basispaste hatte eine Viskosität von ca. 54.000 mPa\*s und die Katalysatorpaste von ca. 60.000 mPa\*s bei 20°C, beide Pasten waren opak. Die wie oben beschrieben vermischten Pasten hatten eine Verarbeitungszeit von 45 Sekunden und eine Abbindezeit von 2 Minuten 45 Sekunden. Der vernetzte Gummi hatte eine geringe Reißfestigkeit, eine Härte von 77 Shore A und war nicht durchsichtig. Dieses Bißregistriermaterial wurde in der anwendungstechnischen Prüfung wegen seiner Lichtundurchlässigkeit und leichten Sprödigkeit als mäßig geeignet beurteilt.

#### Vergleichsbeispiel 6 (gemäß US 4,571,188)

94 Gew.-% Vinyl endgestopptes Polydimethylsiloxan mit einer Viskosität von 65.000 mPa.s und 6 % eines Vernetzers aus 70 Gew.-% Dimethyl- und 30 Gew.-% Methylhydrogensiloxan werden zu einer Basispaste vermischt. Eine Katalysatorpaste wird aus 99,8 Gew.-% Vinyl dimethyl endgestopptem Polydimethylsiloxan einer Viskosität von 65.000 mPa.s und 0,2 Gew.-% Platinkatalysator hergestellt.

Die Mischung hat eine Verarbeitungszeit von 20 Sekunden und eine Vernetzungszeit von 1 Minute. Das erhaltene vernetzte Produkt war jedoch in Folge zahlreicher eingeschlossener Gasblasen nicht ausreichend transparent.

#### 5 Beispiel 7

Um die gemäß Beispiel 6 erhaltenen negativen Eigenschaften hinsichtlich Transparenz des Materials wurden die Komponenten mit einer Doppelkolbenpistole in einem Statikmixer gemischt. Die Verarbeitungszeit war 22 Sekunden, die Vernetzungszeit 1 Minute. Die Härte (Shore A) war jedoch nur 18, das Produkt war zwar transparent, hatte aber keine ausreichende Zugfestigkeit.

#### Beispiel 8

Beispiel 7 wurde modifiziert, indem die Basispaste aus 96 Gew.-% des Vinyl endgestoppten Polydimethylsiloxans und 4 Gew.-% des Crosslinkers gemäß Beispiel 6 hergestellt wurde. Die Zusammensetzung des Katalysators war die gleiche.

Die Verarbeitungszeit war 30 Sekunden, die Vernetzungszeit 1 Minute und 20 Sekunden, die Härte (Shore A) war 19. Das erhaltene Produkt verfügte zwar über eine ausreichende Transparenz, jedoch war die Zugfestigkeit völlig unzureichend.

#### Beispiel 9

Die oben beschriebene Mischung wurde erneut modifiziert, indem die Basispaste aus 94 Gew.-% des gleichen Vinyl dimethyl endgestoppten Polydimethylsiloxans und 6 Gew.-% des Vernetzers aus 90 Gew.-% Dimethyl- und 10 Gew.-% Methylhydrogensiloxan hergestellt wurde. Die Katalysatorpaste wurde aus 97 Gew.-% Vinyl dimethyl endgestopptem Polydimethylsiloxan, wie oben beschrieben, und 3 Gew.-% Platinkatalysator hergestellt.

Die Verarbeitungszeit war 2 Minuten und 30 Sekunden, die Vernetzungszeit ca. 6 Minuten. Die Härte (Shore A) war 18, die Transparenz des Produktes war zwar ausreichend, jedoch lag die Zugfestigkeit des Materials erneut unter den Mindestanforderungen der Anwendung.

Abgesehen davon war die Viskosität der Mischung vor der Vernetzung zu niedrig für dentale Anwendungen. Die Mischung würde bei dem Versuch sie anzuwenden, von den Zähnen in den Kiefer- und Rachenbereich des Patienten fließen können.

#### Beispiel 10

Entsprechend der vorliegenden Erfindung wurde Beispiel 3 durch den Einsatz einer Katalysatorkomponente aus 2,5 Gew.-% des QM-Harzes anstelle von 5 Gew.-% desselben modifiziert. Die Verarbeitungszeit war 45 Sekunden, die Vernetzungszeit 3 Minuten. Die Härte (Shore A) war 73, das Produkt war ausreichend transparent und von einer hohen Zugfestigkeit.

Die vorstehenden Beispiele zeigen deutlich die Überlegenheit der erfindungsgemäßen Zusammensetzungen gegenüber denen des Standes der Technik. Letztere weisen eine völlig unzureichende Zugfestigkeit auf, wodurch sie nicht ohne Beschädigung von den zu behandelnde Zähnen entfernt werden können. Daher können derartige Zusammensetzungen nicht verwendet werden, um vor der Versorgung einer Kavität mit einem lichthärtenden Komposit einen sogenannten Okklusalstempel des zu versorgenden Bereiches herzustellen.

#### Patentansprüche

1. Additionsvernetzende Massen auf Polysiloxanbasis, enthaltend
  - a) Organopolysiloxane mit zwei oder mehreren Vinylgruppen im Molekül,
  - b) Organohydrogenpolysiloxane als Vernetzer,
  - c) einen Katalysator zur Beschleunigung der Additionsreaktion und gegebenenfalls
  - d) Farbstoffe,
 dadurch gekennzeichnet, daß die Massen zusätzlich
  - e) Compounds von hochdispersen aktiven Füllstoffen in Silikonöl und
  - f) kurzkettige Organopolysiloxane mit zwei oder mehreren Vinylgruppen im Molekül und
  - g) gegebenenfalls kurzkettige vinylgruppenhaltige QM-Harze enthalten.



2. Massen nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der Compound e) aus einem vinylendgestoppten Polydimethylsiloxan mit einer Viskosität zwischen 100 und 200.000 mPa\*s bei 20°C und einer gefällten oder pyrogen hergestellten Kieselsäure mit einer spez. Oberfläche von mindestens 50 m/g nach BET besteht.

3. Massen nach Anspruch 1 und 2, dadurch gekennzeichnet, daß der Compound e) in Gegenwart von Wasser und Hexamethylsilazan als Modifizierungsmittel hergestellt wurde.

4. Massen nach Anspruch 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß der Compound e) 5 bis 50 Gew.-%, insbesondere 15 bis 40 Gew.-% bezogen auf den gesamten Compound an hochdispersem, aktiven Füllstoff enthält.

5. Massen nach Anspruch 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß das kurzkettige Organopolysiloxan f) eine Verbindung der allgemeinen Formel



worin R gleiche oder verschiedene, von aliphatischen Mehrfachbindungen freie, einwertige, gegebenenfalls substituierte Kohlenwasserstoffreste, vorzugsweise Methylrest, und n eine ganze Zahl im Wert von 10 bis 20 bedeutet, ist.

6. Massen nach Anspruch 1 - 5, dadurch gekennzeichnet, daß sie gegebenenfalls zusätzlich ein niedermolekulares, vinyl- und ethoxygruppenhaltiges, in a) homogen lösliches QM-Harz enthalten, welches einen Vinylgruppengehalt von 0,5 - 8 mMol/g besitzt und aus  $\text{SiO}_{4/2^-}$ ,  $\text{RO}_{1/2^-}$  und  $\text{R}_3\text{SiO}_{1/2^-}$ -Einheiten besteht worin R für eine Methyl-, Vinyl-, Phenyl- oder Ethyl-Gruppe steht und einen Ethoxygruppengehalt von weniger als 4 mMol/g aufweist.

7. Massen nach Anspruch 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daß sie

a) 5 bis 30 Gew.-%, insbesondere 10 bis 25 Gew.-% des vinylgruppenhaltigen Polysiloxans,

b) 1 bis 10 Gew.-%, insbesondere 2 bis 6 Gew.-% Vernetzer,

c) 0,005 bis 2,0 Gew.-%, insbesondere 0,01 bis 1,0 Gew.-% Katalysator,

d) 0 bis 1 Gew.-%, insbesondere 0 bis 0,5 Gew.-% Farbstoffe,

e) 30 bis 80 Gew.-%, insbesondere 50 bis 75 Gew.-% Compound,

f) 1 bis 10 Gew.-%, insbesondere 2 bis 6 Gew.-% des kurzkettigen vinylgruppenhaltigen Polysiloxans und

g) 0 bis 10 Gew.-%, insbesondere 0 bis 5 Gew.-% des kurzkettigen vinylgruppenhaltigen QM-Harzes enthält.

8. Verwendung der Massen nach Anspruch 1 bis 7 in der Zahnheilkunde und Zahntechnik.

9. Verwendung der Massen nach Anspruch 1 bis 7 als Bißregistriermaterial.

10. Verwendung der Massen nach Anspruch 1 bis 7 als Okklusälstempel zur Formung von Seitenzahncompositen und als Fixierungsschiene für Brackets in der Kieferorthopädie.



Europäisches  
Patentamt

# EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung






EP 92 11 0471

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int. Cl.5)
Y	EP-A-0 169 365 (BAYER A.G.) * Ansprüche 1-10 *	1-9	C08L83/07 A61K6/10
D,Y	DE-A-2 646 726 (WACKER-CHEMIE) * Anspruch 1 * * Seite 14, Absatz 6 * * Seite 15, Absatz 1 *	1-9	
D,Y	DE-A-2 535 334 (BAYER A.G.) * Ansprüche 1-5 *	1	
A	FR-A-2 277 848 (WACKER-CHEMIE) * Ansprüche 1,2 *	1	
			RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int. Cl.5)
			A61K C08L C09K C08K
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt			
Recherchenort DEN HAAG		Abschlußdatum der Recherche 14 OKTOBER 1992	Prüfer DEPIJPER R.D.C.
<b>KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE</b> X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A : technologischer Hintergrund O : mündliche Offenbarung P : Zwischenliteratur T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E : älteres Patentdokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D : in der Anmeldung angeführtes Dokument L : aus andern Gründen angeführtes Dokument & : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument			





**Transparent material for dental purposes.**

**Patent number:** EP0522341  
**Publication date:** 1993-01-13  
**Inventor:** VOIGT REINER DIPL-ING (DE); SCHULZ HANS-HERMANN (DE); WROBEL DIETER DR (DE)  
**Applicant:** BAYER AG (DE)  
**Classification:**  
- international: A61K6/10; C08L83/07  
- european: A61K6/093, A61K6/10B, C08L83/04  
**Application number:** EP19920110471 19920622  
**Priority number(s):** DE19914122310 19910705

**Also published as:**

 JP5194860 (A)  
 IE922184 (A1)  
 DE4122310 (A1)  
 EP0522341 (B1)  
 IE80529 (B1)

**Cited documents:**

 EP0169365  
 DE2646726  
 DE2535334  
 FR2277848

**Abstract of EP0522341**

The present invention relates to a transparent material based on addition-crosslinking polysiloxanes, which is preferably used for bite registration in dentistry.

---

Data supplied from the **esp@cenet** database - Worldwide

**THIS PAGE BLANK (USPTO)**